

水性聚氨酯分散体

技术数据表

Tekspro®5630 是一款脂肪族水性聚氨酯分散体产品，适用于热活化型水性聚氨酯粘合剂，可粘接多种基材（大多数天然与合成材料）。本产品具有固含量高、内聚力大、耐黄变等特点，非常适用于 PVC 压延涂层领域的热活化粘接。

杀菌剂：CMIT/MIT 3:1 49ppm 及 MIT 100ppm。

产品特点

1. 活化温度适宜
2. 粘接强度高
3. 可二次活化
4. 热粘性优异

物理性能*

特性	数值	单位
外观	乳白色液体	
不挥发物含量	49-51	wt%
密度	1.04-1.09	g/cm ³
pH值	6.0-9.0	
粘度，25°C, LV, 62#, 30rpm	50-900	mPa·s
最低成膜温度	~5	°C
最低热活化温度	55	°C

*本性能仅代表典型结果，不被视为规格，以具体 COA 为主

储存

请置于避光、阴凉干燥处，储存温度应该在 5~30°C，保持包装完整，本产品自生产日期起保质期为六个月，超过六个月后建议在使用前进行性能评估。本产品需严格保护，免受霜冻，打开包装后，建议一次性用完。

请在使用前进行适当的过滤。

Tekspro[®] 5630



免责声明: 万华化学集团股份有限公司建议所有客户应根据本产品安全数据表 (MSDS) 的详细资料, 对本产品进行安全合理的操作。我们还建议您在使用本产品之前, 联系我们推荐配方中其他原料的供应商, 确定其产品的特性和相容性。我们认为这些建议和数据是真实可靠的。但是关于产品特性, 应用, 质量, 安全性, 产品规格, 适销性, 以及针对特定用途的适用性, 本技术数据表中所涉及的内容仅供参考, 无论是明示或隐含的信息, 我们不提供任何保证。在此提供的任何信息不应被视作实施专利技术的许可, 也不应被视作未经专利所有人许可的前提下实施专利技术的诱导。