

丙烯酸共聚物乳液

## 产品技术说明书

产品牌号：Wantipro® 0620

TDS 编号：IC\_013

修订日期：2017-12-21

版 本：V 1.3

### 产品描述

Wantipro® 0620 是一款用于金属防腐漆的阴离子型丙烯酸-苯乙烯共聚物乳液，对金属基材具有良好的附着能力。用<1%的氨水中和。杀菌剂：49ppm kathon：240ppm kordek。

### 产品特点

1. 早期耐水优异
2. 抗热粘性优异

### 物理性能\*

特性	数值	单位	测试方法
外观	半透明至乳白色液体		
质量固含量	45±1	%	WHPU/T 011-571-2017
pH	7.0-9.0		GB 6920-1986
粘度	10-200	mPa·s	Brookfield, LV, 61#, 30rpm, 25°C
玻璃化转变温度	55	°C	GB/T 27816-2011
密度	1.04	g/cm <sup>3</sup>	GB/T 4472-2011

\*本性能仅代表典型结果，不被视为规格，以具体 COA 为主

### 储存

请置于避光、阴凉干燥处，储存温度应该在 5~35°C，保持包装完整，本产品自生产日期起保质期为十二个月，超过保质期后建议在使用前进行性能评估。本产品需严格保护，免受霜冻，打开包装后，建议在使用前进行适当过滤并尽快使用完毕。

免责声明: 万华化学集团股份有限公司建议所有客户应根据本产品安全数据表 (MSDS) 的详细资料，对本产品进行安全合理的操作。我们还建议您在使用本产品之前，联系我们推荐配方中

# Wantipro<sup>®</sup> 0620



其他原料的供应商，确定其产品的特性和相容性。我们认为这些建议和数据是真实可靠的。但是关于产品特性，应用，质量，安全性，产品规格，适销性，以及针对特定用途的适用性，本技术数据表中所涉及的内容仅供参考，无论是明示或隐含的信息，我们不提供任何保证。在此提供的任何信息不应被视作实施专利技术的许可，也不应被视作未经专利所有人许可的前提下实施专利技术的诱导。