

产品技术说明书

产品牌号：Leasys® 3102

TDS 编号：WHSM_3102

修订日期：2019-09-24

版本：V 1.2

产品描述

Leasys® 3102 是一种阴离子脂肪族水性聚氨酯分散体。该产品自消光，可复配水性聚氨酯光油、丙烯酸光油调整涂饰层的光泽、弹性、触感等效果，也可单独使用。涂层后经高温压花，可达到更优异的耐性和物理性能。广泛用于皮革涂饰、纺织印花涂层、触感油墨等领域。杀菌剂：CMIT/MIT 3:1 49ppm 及 H₂O₂ 200ppm。

产品特点

1. 自消光树脂，特黑雾效果，耐高温性能好
2. 触感肤感强，绒感好
3. 对 PU/PVC 等基材附着力好
4. 无溶剂、重金属等成分

物理性能*

特性	数值	单位	测试方法
外观	乳白色乳液		
质量固含量	34.0-36.0	%	WHPU/T011-571-2017
密度	1.02-1.09	g/cm ³	GB/T4472-2011
pH 值	7.5-10.5		GB/T 6920-1986
布氏粘度	300-1200	mPa·s	Brookfield, LV, 63#, 30rpm, 25°C
光泽度	<1	°	(60°, 150um)

Leasys[®] 3102



*本性能仅代表典型结果，不被视为规格，以具体 COA 为主

储存

请置于避光、阴凉干燥处，储存温度应该在 5~35°C，保持包装完整，本产品自生产日期起保质期为 6 个月，存储期间**可能会有分水和轻微沉淀**，搅拌均匀后不影响使用。超过 6 个月后建议在使用前进行性能评估。本产品需严格保护，免受霜冻，产品储存及运输过程中不可避免的会产生结皮，建议在使用前进行适当的过滤并尽快使用完毕。

免责声明: 万华化学集团股份有限公司建议所有客户应根据本产品安全数据表 (MSDS) 的详细资料，对本产品进行安全合理的操作。我们还建议您在使用本产品之前，联系我们推荐配方中其他原料的供应商，确定其产品的特性和相容性。我们认为这些建议和数据是真实可靠的。但是关于产品特性，应用，质量，安全性，产品规格，适销性，以及针对特定用途的适用性，本技术数据表中所涉及的内容仅供参考，无论是明示或隐含的信息，我们不提供任何保证。在此提供的任何信息不应被视作实施专利技术的许可，也不应被视作未经专利所有人许可的前提下实施专利技术的诱导。